

Протокол проведения испытаний № МД 2х2/35

Материал: Стеклобой

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Сухой, хрупкий, твердость 6-7 ед. по Моосу, $\rho=2,2$ г/см³;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Бой стекла произвольной формы размером от 20 до 50 мм;

1.3 Поставленная задача: Дробление до крупности менее 0,8 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Молотковая дробилка МД 2х2



Рис 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Дробилке молотковой МД 2х2

2.1.1 Вес пробы: 771 гр;

2.1.2 Время процесса: 40 сек;

2.1.3 Производительность: 70 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис.3. Материал до дробления




Рис.4. Готовый продукт

Раздел 3. Результат испытаний.

