

Протокол испытаний по дроблению ферровольфрама № ЩД 6/10

Материал: ферровольфрам

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: серого цвета, прочный, хрупкий, частично кристаллический, частично пористый;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: куски произвольной формы размером до 50 мм;

1.3 Поставленная задача: дробление до крупности не более 1 мм, нижний предел не оговаривается.

1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1 Щековая дробилка ЩД 6.



Рис. 2 Анализатор А 20.

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Щековой дробилке ЩД 6

2.1.1 Вес пробы: 1 кг 350 гр;

2.1.2 Время дробления: 2 мин. 30 сек;

2.1.3 Производительность: 32 кг/ч;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения.




Рис. 4. Готовый продукт.

Раздел 3. Результат испытаний.

