

Протокол проведения испытаний № ГР 30/1

Материал: Стружка латунная ЛС 59

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Металлическая стружка с небольшим содержанием масла, мягкий материал, цвет жёлтый, марка латуни – ЛС 59;

1.2 Поставленная задача: Рассев по фракциям 0,5, 1 и 2 мм;

1.3 Используемое оборудование:



Рис. 1. Грохот ГР 30

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Рассев на Грохоте ГР 30

2.1.1 Вес пробы: 627 гр;

2.1.2 Время отсева: 7 мин;

2.1.3 Производительность: 2,3 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис.2. Материал до отсева

Раздел 3. Результат испытаний:




Рис. 3. Распределение продукта отсева