

Протокол проведения испытаний № ЩД 10М /14

Материал: Ферровольфрам FeW.

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Твердый, плотность=16,5 гр/см³, абразивный;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Куски неправильной формы размером от 30 до 50 мм;

1.3 Поставленная задача: Дробление до размера от 3 до 5 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис. 1. Щековая дробилка ЩД 10М на опоре



Рис. 2. Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Дробление на Щековой дробилке ЩД 10М

2.1.1 Вес пробы: 300 гр;

2.1.2 Время дробления: 140 сек;

2.1.3 Производительность: 7,5 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис.3. Материал до дробления



Рис.4. Продукт дробления

Раздел 3. Результаты испытаний




Рис. 5. Распределение продукта дробления.