



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения



Победитель конкурсов по качеству
«100 лучших товаров России», «Сделано в России»
и «Сделано в Петербурге»

Протокол проведения испытаний № ИД 200/8

Материал: Трепел переработанный

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Свойства исходного материала: Полировальный сланец, тонкослоистая землистая порода желтоватого цвета, легко растирающаяся;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Неоднородный, максимальный размер кусков 5 мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение до крупности менее 0,2 мм;

1.4 Используемое оборудование



Рис. 1 Истиратель дисковый ИД 200



Рис. 2 Анализатор А 20

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Измельчение на Истирателе дисковом ИД 200

2.1.1 Вес пробы 177 гр;

2.1.2 Время измельчения: 5 сек;

2.1.3 Производительность: 127 кг/час;

2.1.4 Результат:



Рис. 3. Материал до измельчения.




Рис. 4. Продукт измельчения.

Раздел 3. Результат испытаний.



Рис. 5. Распределение продукта измельчения.