

Протокол проведения испытаний № РМ 120/79.1

Материал: Лоскуты ткани

Раздел 1. Постановка задачи.

1.1 Основные свойства исходного материала: Тонкий, мягкий, плотность 100-200 г/м²;

1.2 Крупность и фракционный состав исходного материала: Лоскуты ткани 200х200х1мм;

1.3 Поставленная задача: Измельчение материала до размера от 2 до 3 мм;

1.4 Используемое оборудование:



Рис 1. Ножевая мельница РМ 120

Раздел 2. Проведение испытаний.

2.1 Предварительное измельчение на Роторной мельнице РМ 120

2.1.1 Вес пробы: 65 гр;

2.1.2 Время измельчения: 10 сек;

2.1.3 Производительность: 23,4 кг/час;

2.2 Измельчение на Роторной мельнице РМ 120

2.2.1 Вес пробы: 61 гр;

2.2.2 Время измельчения: 2 мин 5 сек;

2.2.3 Производительность: 1,7 кг/час;

2.3 Результат:




Рис.2. Материал до измельчения




Рис.3. Продукт измельчения